

# ÖZTEK FİZİK LAB. TEST RAPORU FORMU

FİRMA NURİPEK KUMAŞÇILIK SAN VE TİC.LTD.ŞTİ  
SİPARİŞ NO 1764353 TEST TİPİ ISO 2 DOKUMA KUMAŞLAR  
TARİH 06.06.2017 LABORANT FATMA

NOT

NURİPEK KUMAŞÇILIK SAN VE TİC.LTD.ŞTİ

5.415,00 MET En 150 Gr: Çekmezli 2 2

Renk 1547201 / FULAR BOYALACI VERT Desen/ 0 /

Parti No 1953/317026 HAVZA LYC.GABARDIN

Ham En 192 Ham Gramaj 22J

TARİH	YAPILACAK	METOT	İSTENEN	MIN	MAX	ÇIKAN	PASS/FAIL
06.06.2017	EN	cm 152-152	150	148	152	152	PASS
06.06.2017	GRAMAJ	ISO 3801		275	275	275	PASS
06.06.2017	ÇEKMEZLİK ATKI	40°C TD	%	-2	3	0	PASS
06.06.2017	ÇEKMEZLİK ÇÖZGÜ	40°C TD	%	-2	3	-2	PASS
06.06.2017	DÖNME ATKI	AE 8-9	%	-3	0	-1	PASS
06.06.2017	DÖNME ÇÖZGÜ	ÇE 8-8,5	%	-3	0	-0,5	PASS
06.06.2017	ASİT TER HASLIĞI ASETAT	ISO 105 E 04	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	ASİT TER HASLIĞI COTTON	ISO 105 E 04	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	ASİT TER HASLIĞI NYLON	ISO 105 E 04	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	ASİT TER HASLIĞI POLYESTER	ISO 105 E 04	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	ASİT TER HASLIĞI AKRİLİK	ISO 105 E 04	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	ASİT TER HASLIĞI YÜN	ISO 105 E 04	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	BAZ TER HASLIĞI ASETAT	ISO 105 E 04	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	BAZ TER HASLIĞI COTTON	ISO 105 E 04	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	BAZ TER HASLIĞI NYLON	ISO 105 E 04	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	BAZ TER HASLIĞI POLYESTER	ISO 105 E 04	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	BAZ TER HASLIĞI AKRİLİK	ISO 105 E 04	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	BAZ TER HASLIĞI YÜN	ISO 105 E 04	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	SU HASLIĞI ASETAT	ISO 105 E 01	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	SU HASLIĞI COTTON	ISO 105 E 01	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	SU HASLIĞI NYLON	ISO 105 E 01	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	SU HASLIĞI POLYESTER	ISO 105 E 01	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	SU HASLIĞI AKRİLİK	ISO 105 E 01	S4 C4	4	5	4,5	PASS

06.06.2017	SU HASLIĞI YÜN	ISO 105 E 01	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	YIKAMA HASLIĞI ASETAT	ISO 105 C 08	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	YIKAMA HASLIĞI COTTON	ISO 105 C 06	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	YIKAMA HASLIĞI NYLON	ISO 105 C 06	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	YIKAMA HASLIĞI POLYESTER	ISO 105 C 06	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	YIKAMA HASLIĞI AKRİLİK	ISO 105 C 06	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	YIKAMA HASLIĞI YÜN	ISO 105 C 08	S4 C4	4	5	4,5	PASS
06.06.2017	SÜRTME HASLIĞI KURU	ISO 105 X 12	KOYU RENKLERDE	3,4	5	4	PASS
06.06.2017	SÜRTME HASLIĞI YAŞ	ISO 105 X 12	KOYU RENKLERDE	2,3	5	2,3	PASS
06.06.2017	EN	cm 151-151	150	148	152	151	PASS
06.06.2017	GRAMAJ	ISO 3801		287	267	287	PASS
06.06.2017	ÇEKMEZLİK ATKI	40°C TD	%	-2	3	0	PASS
06.06.2017	ÇEKMEZLİK ÇÖZGÜ	40°C TD	%	-2	3	-2	PASS
06.06.2017	DÖNME ATKI	AE 9-9	%	-3	0	0	PASS
06.06.2017	DÖNME ÇÖZGÜ	ÇE 8-8	%	-3	0	0	PASS
06.06.2017	EN	cm 153,5-153,5	150	148	152	153,5	FAIL
06.06.2017	GRAMAJ	ISO 3801		269	269	269	PASS
06.06.2017	ÇEKMEZLİK ATKI	40° TAMPLER	%	-2	2	0	PASS
06.06.2017	ÇEKMEZLİK ÇÖZGÜ	40° TAMPLER	%	-2	2	-2	PASS
06.06.2017	DÖNME ATKI	AE 8-9	%	-3	3	-1	PASS
06.06.2017	DÖNME ÇÖZGÜ	ÇE 8,5-10	%	-3	3	-1,5	PASS
08.06.2017	BONCUKLANMA	ISO 12945-2	2.000 Revs	3,4	5	4	PASS
12.06.2017	IŞIK HASLIĞI	ISO 105 B 02		4	5	4	PASS

Bilfen Lise - Bilnet